

RESULTADOS DEL ENSAYO DE GRANULOMETRÍA

No. Solicitud:	11	Fecha de la Solicitud:	27/05/2013
Tipo de Solicitud:	Concal	Estado de la Solicitud:	Resultados recibidos
Proyecto:			
Tramo:	Estacionamiento: 127+297		
Fecha de la Muestra:	24/05/2013	Ingreso al Laboratorio:	27/05/2013
		Recepción de Resultados:	12/07/2013
Graduación Según el Diseño:	Graduación tipo E (12.5mm)		

Según el Análisis Graduación tipo E (12.5mm)

Tamiz		Porcentaje Mínimo en Especificación	Porcentaje Máximo en Especificación	Porcentaje que Pasa
3/4"	19 mm	≥ 100	≤ 100	100
1/2"	12.5 mm	≥ 90	≤ 100	94.1
No4	4.75 mm	≥ 44	≤ 74	72.8
No 8	2.36 mm	≥ 28	≤ 58	57.5
No50	0.3 mm	≥ 5	≤ 21	15
No200	0.075 mm	≥ 2	≤ 10	3.8

